



Všeobecní manipulační a instalační zásady

- při dopravě, manipulaci a montáži je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození desek
- desky musí být skladovány naležato, nesmí být vystavovány přímému slunci
- montáž provádějte v suchém prostředí, zasklívání desek Lexan™ by mělo být poslední etapou dokončení stavby
- desky Lexan™ se instalují tak, aby byl povrch s ochranou proti ultrafialovému záření umístěn vždy z venkovní strany; označení je na ochranné folii
- minimální sklon v exteriéru (odtok vody) je 5° tj. 9 cm/1 m
- pro určení rozměrů desky je nutno počítat s tolerancí tepelné roztažnosti polykarbonátu přibližně 3 mm na 1 m délky i šířky
- desky se upevňují na okrajích do zasklívacích drážek nebo profilů do minimální hloubky 20 mm
- utěsnění gumovým profilem nebo gumovou páskou umožňuje pohyb v důsledku roztažnosti materiálu
- při upevnění desky šrouby je nutné použít šrouby s gumovou podložkou a díry předvrtat s tolerancí pro roztažnost
- desky Lexan™ Thermoclear™ se ukládají tak, aby kanálky byly ve směru spádnice. Před samotnou instalací je nutné z kanálků stlačeným vzduchem odstranit nečistoty a na horním i dolním řezu desky uzavřít těsnící páskou

Všechny písemné a ústní informace, rady a doporučení poskytuje firma Tercoplast, s.r.o., podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě dosavadních zkušeností. Výrobky se prodávají podle všeobecných dodacích podmínek dodavatele. Údaje uvedené v katalogu nevedou ke změnám, náhradě nebo neplatnosti dodacích podmínek. Každému uživateli materiálu Lexan™ doporučujeme, aby se na všech dostupných místech (včetně atestů příslušných ústavů) přesvědčil, zda dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnímu účelu použití. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost nebo záruky za žádné škody a ztráty způsobené neodborným nebo nesprávným použitím výrobku.